



Procar hell **diamant**[®]

Nass-Sprühöl zur Fahrgestellbehandlung gegen Korrosion

Stand: 11.09.2025

Eigenschaften

farblos

Chemische Charakterisierung	Aliphatisches und cycloaliphatisches Kohlenstoffgemisch
CAS-Nummer	72623-86-0
Dichte bei 15 °C	830 kg/m ³ (DIN 51757)
Flammpunkt	155 °C (DIN EN ISO 2719)
Schmelzpunkt	< -10°C
Siedebereich	300-375 °C (DIN EN ISO 3405)
Zündtemperatur	>200°C (DIN 51794)
Kinematische Viskosität bei 20°C	14,3 mm ² /s (DIN 51562)
Kinematische Viskosität bei 40°C	7,8 mm ² /s (DIN 51562)
Aromatengehalt	0,1%
Benzolgehalt	< 1 ppm
Schwefelgehalt	< 1 ppm

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.